



W20250501685



18060011B027



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

检 验 报 告

TEST REPORT

大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co.,Ltd.

重 要 声 明

- 1.报告无“检验检测专用章”无效。
- 2.报告涂改无效。
- 3.未经本机构批准，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。
- 4.如对检验结果有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
- 5.凡送样委托检验，检验结果仅适用于客户提供的样品。
- 6.委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供，本机构不对其真实性和准确性负责。
- 7.未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 8.无CMA标志的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会证明作用。
- 9.凡标注*的检验项目为分包项目。

大连产品质量检验检测研究院有限公司

地址一：大连市沙河口区万岁街68 -2号

邮编：116021

电话：0411-84643675

地址二：大连经济技术开发区铁山东路102号

邮编：116630

电话：0411-87963972、87963979、87963981

地址三：大连市甘井子区革镇堡新水泥路150号

邮编：116035

电话：0411-86424633

地址四：瓦房店市西郊工业园区兴工大街银山路1号

邮编：116300

电话：0411-39111707

地址五：大连市甘井子区秀山路39号

邮编：116092

电话：0411-84630232

地址六：辽宁省大连市金普新区松木岛化工园区松源街12号

电话：0411-87963971

地址七：辽宁省大连市瓦房店市北共济街瓦轴集团精密技术与制造工业园

电话：0411-39111707

地址八：辽宁省大连市普兰店区太平工业园唐房街1组164号

电话：0411-84650367



大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd.

检验报告 (TEST REPORT)

W20250501685



第1页 共5页

产品名称	中学女裙	商标	/
Product Description		Trade Mark	
规格型号	/	检验类别	委托检验
Specification		Test Type	
生产日期/批号	/	样品等级	/
Manufacture Date/Batch No.		Grade	
委托单位	海南枫叶国际学校	送样人	何秋香
Client		Sampling Person /Sample Deliverer	
地址	海口市秀英区永万路 82 号		
Address			
生产单位	/		
Manufacturer			
抽样地点	/	抽样基数	/
Sampling Site		Population	
样品接收日期	2025/06/04	样品数量	1 条
Sample Arrival Date		Sample Quantity	
			2025/06/05~
样品状态描述	灰色	检验日期	2025/06/10
Sample Condition		Test Date	
检验依据	详见数据页。		
Test Method			
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
Decision Criteria			
检验项目	共 11 项, 详见数据页。	检验地点	地址二
Test Items		Test Location	
检验结论	检验结果详见数据页。		
Test Conclusion			
	大连产品质量检验检测研究院有限公司 (检验检测专用章) (Stamp) 签发日期 Date of Issue 2025 年 06 月 10 日 (1)		
备注	送检样品同属海口江东枫叶学校。		
Remarks			

批准

Approved by:

孔东凤

审核

Reviewed by:

李海

编制

Prepared by:

隋世军



检验报告 (TEST REPORT)

W20250501685

第2页 共5页

序号 No.	检验项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result	单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
1	可分解 致癌芳 香胺染 料	4-氨基联苯	mg/kg	禁用（≤20）	未检出	合格	GB/T 17592-2024
		联苯胺			未检出		
		4-氯邻甲基苯胺			未检出		
		2-萘胺			未检出		
		邻氨基偶氮甲苯			未检出		
		对氯苯胺			未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚			未检出		
		4,4'-二氨基二苯甲 烷			未检出		
		3,3'-二氯联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲氧基联苯 胺			未检出		
		3,3'-二甲基联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲基-4,4'- 二氨基二苯甲烷			未检出		
		2-甲氧基-5-甲基苯 胺			未检出		
		4,4'-亚甲基-二-(2- 氯苯胺)			未检出		
		4,4'-二氨基二苯醚			未检出		
		4,4'-二氨基二苯硫 醚			未检出		
		邻甲苯胺			未检出		
		2,4-二氨基甲苯			未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺			未检出		
		邻氨基苯甲醚			未检出		
		2,4-二甲基苯胺			未检出		
		2,6-二甲基苯胺			未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺			未检出		
		4-氨基偶氮苯			未检出		
备注：灰色面料；每种芳香胺检出限: 5mg/kg							





检验报告 (TEST REPORT)

W20250501685

第3页 共5页

序号 No.	检验项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result	单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
1	可分解 致癌芳 香胺染 料	4-氨基联苯	mg/kg	禁用（≤20）	未检出	合格	GB/T 17592-2024
		联苯胺			未检出		
		4-氯邻甲基苯胺			未检出		
		2-萘胺			未检出		
		邻氨基偶氮甲苯			未检出		
		对氯苯胺			未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚			未检出		
		4,4' -二氨基二苯甲 烷			未检出		
		3,3' -二氯联苯胺			未检出		
		3,3' -二甲氧基联苯 胺			未检出		
		3,3' -二甲基联苯胺			未检出		
		3,3' -二甲基-4,4' - 二氨基二苯甲烷			未检出		
		2-甲氧基-5-甲基苯 胺			未检出		
		4,4' -亚甲基-二-(2- 氯苯胺)			未检出		
		4,4' -二氨基二苯醚			未检出		
		4,4' -二氨基二苯硫 醚			未检出		
		邻甲苯胺			未检出		
		2,4 二氨基甲苯			未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺			未检出		
		邻氨基苯甲醚			未检出		
2,4-二甲基苯胺	未检出						
2,6-二甲基苯胺	未检出						
5-硝基-邻甲苯胺	未检出						
4-氨基偶氮苯	未检出						
备注： 灰色里料； 每种芳香胺检出限：5mg/kg							



检验报告 (TEST REPORT)

W20250501685

第4页 共5页

序号 No.	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result		单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
2	纤维含量	%	/	灰色 面料	聚酯纤维 80.7 粘纤 19.3	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 GB/T 2910.11-2009
				灰色 里料	聚酯纤维 100		
3	甲醛含量	mg/kg	≤ 75	灰色 面料	未检出 (检出限: 20)	合格	GB/T 2912.1-2009
				灰色 里料	未检出 (检出限: 20)		
4	pH 值	/	4.0~8.5	灰色 面料	6.4	合格	GB/T 7573-2009
				灰色 里料	6.6		
5	耐水色牢度	级	变色 $\geq 3 \sim 4$ 沾色 $\geq 3 \sim 4$	灰色 面料	变色: 4~5 沾色: 聚酯纤维 3~4 粘纤 4	合格	GB/T 5713-2013
				灰色 里料	变色: 4~5 沾色: 聚酯纤维 4~5 棉 4~5		
6	耐酸汗渍色 牢度	级	变色 $\geq 3 \sim 4$ 沾色 $\geq 3 \sim 4$	灰色 面料	变色: 4~5 沾色: 聚酯纤维 3~4 粘纤 4	合格	GB/T 3922-2013
				灰色 里料	变色: 4~5 沾色: 聚酯纤维 4~5 棉 4~5		
7	耐碱汗渍色 牢度	级	变色 $\geq 3 \sim 4$ 沾色 $\geq 3 \sim 4$	灰色 面料	变色: 4~5 沾色: 聚酯纤维 3~4 粘纤 4	合格	GB/T 3922-2013
				灰色 里料	变色: 4~5 沾色: 聚酯纤维 4~5 棉 4~5		
8	耐干摩擦色 牢度	级	$\geq 3 \sim 4$	灰色 面料	4	合格	GB/T 3920-2008
				灰色 里料	4~5		
9	耐湿摩擦色 牢度	级	≥ 3	灰色 面料	4	合格	GB/T 3920-2008
				灰色 里料	4~5		





检验报告 (TEST REPORT)

W20250501685

序号 No.	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result		单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
10	耐皂洗色牢度	级	变色 ≥ 3 ~ 4 沾色 ≥ 3 ~ 4	灰色 面料	变色: 4 ~ 5 沾色: 聚酯纤维 4 粘纤 4 ~ 5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
				灰色 里料	变色: 4 ~ 5 沾色: 聚酯纤维 4 ~ 5 棉 4 ~ 5		
11	耐光色牢度	级	≥ 4	灰色 面料	> 4	合格	GB/T 8427-2008 方法 3
样品 照片							
备注: Remarks							

报告结束 End of Report